

RASA LISCIO 2

ENDUIT DE LISSAGE : TOP FINITION



DÉFINITION

Enduit de finition en pâte à base de charge et de résine pour travaux neufs et de rénovation en intérieur.

PROPRIETES

Très facile à appliquer. Blanc. Améliore les finitions. Facile à poncer. Non absorbant. Ponçage facile et insaponifiable. Adhère sur fonds peints.

LOCALISATION

Intérieure et endroits couverts.

MATERIELS D'UTILISATION

Couteau à enduire, taloche.

DILUTION

Prêt à l'emploi.
En cas de besoin peut être dilué au maximum 1 à 2%.

SUPPORT

s'applique sur tous types de supports classiques en travaux neufs et d'entretien : béton, enduits ciments, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds.

RENDEMENT

300 g/m²/ mm d'épaisseur

DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Pâte
Teinte	Blanc.
Densité	1.8 ± 0,050
Viscosité	34500-35500 cP à 25°C
Liant	Copolymère styrène acrylique
Extrait sec en poids	82 % environ
Séchage	HP : 1H, Sec: 3 H à 20°C et 65% HR
Délai de recouvrement	6H
Epaisseur d'application	Jusqu'à 1 mm par couche

PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes : propre, sec, dur et cohésif.

Ancien support: Ponçage, grattage, nettoyage et dépeussierage, «éliminer boue, salissures et autres substances étrangère». Appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué de 200%.

Nouveau support: Eliminer les particules non adhérentes, les dépeussierer puis appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 300%.

APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support, appliquer au couteau une première couche RASA LISCIO®, laisser sécher, poncer légèrement les surépaisseurs puis appliquer une deuxième couche.

Après séchage complet, poncer avec du papier abrasif pour avoir une finition lisse.

NETTOYAGE DU MATERIELS

À l'eau immédiatement après usage.

PRECAUTIONS A OBSERVER

Ne pas appliquer à une température < 8°C et > 35°C
Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés et/ou humides.

CONDITIONNEMENT CONSERVATION

Seau de 5Kg, 25Kg.

Conserver 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés, ne sont qu'une valeur indicative.