

# ASSO Super Blanc 100%®

Peinture à eau acrylique Haut pouvoir couvrant

## DÉFINITION

Peinture à eau extra blanche hautement résistante à base de copolymère Styène-acrylique en dispersion aqueuse destinée pour la décoration et la protection des surfaces murales en intérieure et extérieure.

## PROPRIETES

Excellente résistance aux intempéries et aux UV. Haut pouvoir couvrant et garnissant. Bonne protection fongicide. Confort d'application. Blancheur éclatante. Lessivable.

## LOCALISATION

Extérieure, Intérieure.

## MATERIELS D'UTILISATION

Brosse, Rouleau, Pistolet airless.

## DILUTION

À l'eau maximum de 10 à 20%

## SUPPORT

S'applique sur tous types de supports classiques : Béton, enduits ciment, enduits plâtre, pierre, brique, plâtre, plaque de plâtre, plafonds.

## RENDEMENT

Selon la porosité, de 7 à 8 m<sup>2</sup>/kg par couche.

## DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Peinture à l'eau
Teinte	Blanc.
Densité	1.7
Viscosité	6000-7000 Cp à 25°C
Liant	Copolymère Styène-acrylique
Extrait sec en poids	62 % environ
Séchage	HP : 45min – 1 H, Sec: 3 à 4 H à 20°C et 65% HR
Délai de recouvrement	3H
Lavabilité et lessivabilité	Excellente

## PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes: propre, sec, dur et cohésif.

**Ancien support:** Ponçage, grattage, nettoyage et dépoussiérage, «éliminer boue, salissures et autres substances étrangère». Appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 200%.

**Nouveau support:** Eliminer les particules non adhérentes, les dépoussiérer puis appliquer une couche d'impression FISSATIVO dilué à 300%.

## APPLICATION

Après traitement préalable approprié de support, appliquer au rouleau une première couche ASSO SUPER BLANC®, laisser sécher pendant 3h, poncer légèrement et appliquer une deuxième couche.

## NETTOYAGE DU MATERIELS

A l'eau immédiatement après usage.

## PRECAUTIONS A OBSERVER

Température d'application: entre 5 et 35°C.

Ne pas appliquer sur des supports humides.

Pour une meilleure finition il est recommandé de préparer le support en intérieur avec l'enduit RASAPRO et RASALISCIO et en extérieur avec l'enduit RASA EXTERIEUR.

## CONDITIONNEMENT CONSERVATION

Seau de 25Kg, 30kg, 40kg.

Conserver 1 an en emballage hermétique d'origine.

Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés, ne sont qu'une valeur indicative.