



RUSTICO FINE®

Revêtement décoratif plastique épais
monocouche taloché fin

DÉFINITION

Revêtement plastique épais à effet décoratif taloché fin à base de poudre de marbre et de copolymère acrylique pour la protection et la décoration des façades en extérieur.

PROPRIETES

Haute résistance aux intempéries et dans les milieux agressifs, résistant à l'abrasion et aux chocs, très forte adhérence, excellente dureté, excellent garnissage, souple et facile à appliquer.

LOCALISATION

Extérieure, Intérieure.

MATERIELS D'APPLICATION

Platoir Inox ou Plastique.

RENDEMENT

3 à 3.5 m²/kg.

PREPARATION DE SUPPORT

Le support doit être conforme aux normes : propre, sec, dur et cohésif.

Ancien support: Ponçage, grattage, nettoyage et dépoussiérage, «éliminer boue, salissures et autres substances étrangère». Appliquer une couche d'impression FISSATIVO BIANCO dilué à 200%.

Nouveau support: Éliminer les particules non adhérentes, les dépoussiérer puis appliquer une couche d'impression FISSATIVO BIANCO dilué à 300%.

DONNEES TECHNIQUES

Présentation	Pâte granulée.
Teinte	Blanc. Palettes de couleurs Asso à teinter par machine de coloration.
Densité	1.8 ± 0,050
Viscosité	34000 – 35000 cP à 25°C
Liant	Copolymère styrène acrylique.
Extrait sec en poids	90 % environ
Séchage	HP : 30 mn, Sec : 3 H à 20°C et 65% HR
Lavabilité	Excellente

DILUTION

Prêt à l'emploi.
En cas de besoin peut être dilué au maximum 1 à 2%.

SUPPORT

S'applique sur tous les supports classiques: Béton, enduits ciment, pierre, brique, parpaing...

APPLICATION

Après traitement préalable approprié; Empâter régulièrement le produit, appliquer au rouleau ou à la taloche une première couche homogène et continue, attendre quelques instants que l'accrochage et le séchage du produit soit effectif puis appliquer une deuxième couche fine et attendre 15 minutes pour créer l'effet décoratif souhaité en glissant légèrement en sens rotatoire avec un platoir plastique.

NETTOYAGE DU MATERIELS

À l'eau immédiatement après usage.

PRECAUTIONS À OBSERVER

Température d'application entre 5 et 35°C.
Pour éviter les reprises, s'organiser de façon à éviter toute interruption de travail sur une même face.
Ne pas travailler en plein soleil.

CONDITIONNEMENT CONSERVATION

Seau de 25Kg.
1 an dans son emballage hermétique d'origine à l'abri du gel et des températures élevées.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les conseils donnés ne sont qu'une valeur indicative.

